Technisches Merkblatt

GIPSO® Maler Mask

meisterklasse®
DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Ro./Kart.
2035650	grün	650	33	60
2035110	grün	1100	33	30
2035160	grün	1600	33	30
2035260	grün	2600	25	30

Produktbeschreibung / Anwendung:

Das GIPSO® Maler Mask ist ein faserverstärktes Spezialband aus Washi-Reispapier in 18 mm breite, kombiniert mit einer 9 µm starken Spezialfolie zum Auseinanderziehen. Das UV- stabilisierte, grüne Klebeband ist speziell geeignet für das schonende Abkleben bei Spachtel, Stuck- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch die feuchtigkeitsabweisende Oberfläche wird beim Streichen ein Quellen des Bandes vermieden. Ermöglicht eine randscharfe Kantenausbildung und verhindert ein Unterlaufen der Farbe. Es ist sowohl für den Einsatz im Außen- als auch im Innenbereich geeignet. Es schützt bei allen Abdeckarbeiten, insbesondere beim Spritzen, Lackieren, Streichen, Putzen und Gipsen und ermöglicht so eine genaue Abgrenzung der zu schützenden Flächen.



Eigenschaften:

- ✓ UV-stabilisiert
- ✓ Sehr dünnes Band mit hoher Reißfestigkeit
- ✓ Faserverstärkt
- ✓ Sehr leicht abrollbar
- ✓ Scharfe Kantenausbildung
- ✓ 9 µm starke Spezialfolie

Lagerung:

Sauber, trocken, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in der Original-Verpackung vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C lagern. Bei Lagerung unter vorgenannten Bedingungen ist das Band ab Produktionsdatum mindestens 12 Monate lagerfähig. Klebebänder, die nicht unter den vorgenannten Bedingungen gelagert waren können in ihren Eigenschaften beeinflusst sein. Bei niedrigeren als empfohlenen Lagertemperaturen müssen die Klebebänder vor Gebrauch auf die empfohlene Temperatur erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.

Technische Eigenschaften:

Trägermaterial	Speziell beschichtetes Washi-Reispapier
Klebertyp	modifizierter UV-stabilisierter Kleber auf Acrylatbasis
Gesamtstärke Klebeband	0,096 mm ± 10 %
Klebebandbreite	18 mm
Folienstärke	9 µm
Folienmaterial	LDPE
Dehnung Klebeband	9 %
Klebekraft	ca. 1,5 N/cm Klebkraft auf Stahl
Reißkraft	36 N/cm ± 10 %
Anwendungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	- 5 °C bis + 60 °C
Ablösbar bis zu	60 Tage

Technisches Merkblatt

GIPSO® Maler Mask

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Alle Eigenschaften sind ohne Gewähr und basieren auf Tests. Sie stellen keine Garantie dar. Die angegebenen Werte können ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Verarbeitungshinweise:

Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Band für den gewünschten Einsatz geeignet ist. Um ein rückstandsfreies Abziehen des Klebebandes sicherzustellen, empfiehlt sich eine 48-stündige Probeverklebung an einer unauffälligen Stelle. Auf Kunststoffoberflächen (besonders bei PVC-Typen), Nitrolackierungen und dunklen Oberflächen ist dies immer vorzunehmen. Die zu verklebende Oberfläche muss frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Das Klebeband muss fest angedrückt werden. Beim Abziehen ist auf ein gleichmäßiges und langsames lösen möglichst im 45° - 90° - Winkel zu achten. Je nach Einfluss ist ggf. eine zusätzliche zweite Verklebung auszuführen.

Hinweise:

Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, können wir eine Garantie für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernehmen. Der Verwender muss die Eignung des Produktes für den jeweiligen geplanten Verwendungszweck stets eigenverantwortlich überprüfen. Gewährleistungsansprüche sowie Schadensersatzanforderungen können bei selbstklebenden Produkten nicht anerkannt werden. Bei abgeklebten (mit Klebeband) und abgedeckten (mit Folie) unbeschichteten und beschichteten Metallen, Kunststoffen oder anderen Verbundstoffen kann es durch Abdeckmaßnahmen zu Kondenswasserbildung kommen. Hierdurch können Korrosionen, Farbtonveränderungen, Abzeichnungen und Beschichtungsablösungen auftreten. Derartige Schäden hängen von vielen Faktoren und Wechselwirkungen ab. Aufgrund der uns nicht bekannten Verhältnisse und Untergrundbeschaffenheiten wird eine Haftung für derartige Beanstandungen unsererseits ausgeschlossen.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit uns erfolgen.

Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die Verarbeitungshinweise bzgl. Kleben und Entfernen sind in allen Fällen zu beachten.