Technisches Merkblatt

Sensi Tape

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Ro./Kart.
126130	violett	30	50	32
126138	violett	38	50	24
126150	violett	50	50	24

Produktbeschreibung / Anwendung:

Das UV- Stabile violette Klebeband ist speziell geeignet für das schonende Abkleben auf empfindlichen Untergründen im Innenbereich. Durch die feuchtigkeitsabweisende Oberfläche wird beim Streichen ein Quellen des Bandes vermieden. Ermöglicht eine randscharfe Kantenausbildung und kann auf empfindlichen Untergründen, wie z.B. Tapeten, Gipskarton- und Akustikplatten, frisch lackierten und lasierten Untergründen, Farben, Lacke und Lasuren auf Wasserbasis angewendet werden. Es ist nach dem Aufbringen bis zu 6 Wochen rückstandsfrei abziehbar.

Eigenschaften:

- ✓ Schonende Verklebung
- ✓ Für sensible Untergründe
- ✓ Leicht von Hand abreiß- und abrollbar
- ✓ Für den Innenbereich
- ✓ Feuchtigkeitsabweisend
- ✓ Randscharfe Kantenausbildung

Lagerung:

Sauber, trocken, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in der Original-Verpackung vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C lagern. Bei Lagerung unter vorgenannten Bedingungen ist das Band ab Produktionsdatum mindestens 12 Monate lagerfähig. Klebebänder, die nicht unter den vorgenannten Bedingungen gelagert waren können in ihren Eigenschaften beeinflusst sein. Bei niedrigeren als empfohlenen Lagertemperaturen müssen die Klebebänder vor Gebrauch auf die empfohlene Temperatur erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.

Technische Eigenschaften:

Trägermaterial	Speziell beschichtetes japanisches Papier
Klebertyp	modifizierter UV-stabilisierter Acrylatklebstoff
Gesamtstärke	0,083 mm ± 10 %
Zugfestigkeit	41 N/10 cm ± 10 %
Klebekraft auf Stahl	0,90 N/10 cm
Anwendungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	+5 °C bis + 60 °C (+ 90 °C kurzfristig)

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Alle Eigenschaften sind ohne Gewähr und basieren auf Tests. Sie stellen keine Garantie dar. Die angegebenen Werte können ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Verarbeitungshinweise:

Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Band für den gewünschten Einsatz geeignet ist. Um ein rückstandsfreies Abziehen des Klebebandes sicherzustellen, empfiehlt sich eine 48-stündige Probeverklebung an einer unauffälligen Stelle. Auf Kunststoffoberflächen (besonders bei PVC-Typen), Nitrolackierungen und dunklen Oberflächen ist dies immer vorzunehmen. Die zu verklebende Oberfläche muss frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Das Klebeband muss fest angedrückt werden. Beim Abziehen ist auf ein gleichmäßiges und langsames lösen möglichst im 45° - 90° - Winkel zu achten. Je nach Einfluss ist ggf. eine zusätzliche zweite Verklebung auszuführen.

Technisches Merkblatt

Sensi Tape

Hinweise:

Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, können wir eine Garantie für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernehmen. Der Verwender muss die Eignung des Produktes für den jeweiligen geplanten Verwendungszweck stets eigenverantwortlich überprüfen. Gewährleistungsansprüche sowie Schadensersatzanforderungen können bei selbstklebenden Produkten nicht anerkannt werden. Bei abgeklebten (mit Klebeband) und abgedeckten (mit Folie) unbeschichteten und beschichteten Metallen, Kunststoffen oder anderen Verbundstoffen kann es durch Abdeckmaßnahmen zu Kondenswasserbildung kommen. Hierdurch können Korrosionen, Farbtonveränderungen, Abzeichnungen und Beschichtungsablösungen auftreten. Derartige Schäden hängen von vielen Faktoren und Wechselwirkungen ab. Aufgrund der uns nicht bekannten Verhältnisse und Untergrundbeschaffenheiten wird eine Haftung für derartige Beanstandungen unsererseits ausgeschlossen.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit uns erfolgen.

Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die Verarbeitungshinweise bzgl. Kleben und Entfernen sind in allen Fällen zu beachten.