Technisches Produkt-Merkblatt

03/25

06272.5/06272.8

# Aufbrennsperre

meisterklasse®

DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

Verarbeitungsfertig und lösemittelfrei, reguliert die Saugfähigkeit

## Produktbeschreibung

Meisterklasse Aufbrennsperre ist ein Spezialgrundiermittel mit sorgfältig aufeinander abgestimmten organischen Bindemitteln. Es ist ein lösemittelfreies, roll- und streichfähiges sowie, mit einem geeigneten Spritzgerät, spritzfähiges Grundiermittel zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich stark saugenden Putzuntergründen wie Gasbeton, Leichtziegel, Hohllochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörteln.

## Einsatzgebiete

Meisterklasse Aufbrennsperre ist als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550 von Gips-, Handputzen, Ansetzbindern und Dünnputzen geeignet. Meisterklasse Aufbrennsperre ist kein Putzhärter.

## Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende, putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Es gelten die Vorschriften der DIN 18550. Nach VOB/C gelten ab 09/2023 die Vorschriften der ATV DIN 18363.

## Güteüberwachung

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Materialbasis | Kunstharzdispersion |
| Aussehen | cremig, matt |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 5 °C (Baustofftemperatur) |
| Dichte | 1,01 g/cm³ |
| Verbrauch | ca. 150 - 200 g/m²<br>je nach Untergrund |
| Überputzbarkeit | nach dem Austrocknen in der Regel ca. 6 Stunden (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur) |
| Lagerung | kühl, trocken, frostfrei |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate sollten nicht überschritten werden |
| Lieferform | 5 L und 15 L - Recyclateimer |

Alle technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20 °C / 65 % r.F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

### Verarbeitung

Meisterklasse Aufbrennsperre ist mit geringen Mengen Wasser einstellbar. Kurz aufrühren, vollflächiger Auftrag mit einer Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät. Nicht auf feuchten oder vereisten Untergrund auftragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

### Lagerung

Meisterklasse Aufbrennsperre ist in geschlossenen Eimern kühl und frostfrei zu lagern. Angebrochene Eimer sind gut verschlossen zu halten und bald zu verarbeiten. Lagerfähigkeit 12 Monate sollte nicht überschritten werden.

### Zusatzinformationen

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. <1g/l VOC.

### Deklaration der Inhaltsstoffe

Acrylatharz, Wasser, Silikate, Carbonate, Additive.
Konservierungsmittel (Methylisothiaolinon)

### Sicherheitsratschläge

Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe und Augenschutz), um Haut- und Augenreizungen zu vermeiden. Spritzer auf der Haut sofort mit Wasser und Seife entfernen. Bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt. Scannen Sie hierzu den QR-Code.

### Gefahrenhinweise

H315 verursacht Hautreizungen.
H319 verursacht schwere Augenreizung.
H335 kann die Atemwege reizen.
H412 ist schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitshinweise

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P321: Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P405: Unter Verschluss aufbewahren.
P501: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Anmerkung

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.