Technisches Produkt-Merkblatt

03/25

06261.5/06266.5

Betonkontakt

meisterklasse®

DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

für innen und außen, wetterbeständig, schnell trocknende Haftbrücke

Produktbeschreibung
Meisterklasse Betonkontakt ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansetzbinder, insbesondere auf glatten Betonflächen. Meisterklasse Betonkontakt kann im Innen- sowie im Außenbereich eingesetzt werden. Meisterklasse Betonkontakt verbessert die mechanische Haftung von Maschinengipsputzen, Fertiggipsputzen, Kalk- und Kalkzementputzen als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550.

Einsatzgebiete
Meisterklasse Betonkontakt wird vor dem Verputzen von Betonflächen eingesetzt. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und dem evtl. im Putz enthaltenen Gips. Er bietet dem Putzmörtel eine bessere Verankerung und gleicht die Betonsaugfähigkeit aus.

Untergrund
Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmittel sein. Meisterklasse Betonkontakt nicht auf nasse oder vereiste Flächen aufbringen. Es gelten die Vorschriften der DIN 18550.

Güteüberwachung
Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:

Materialbasis	Acryl - Kunstharzdispersion
Aussehen	eingefärbt, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5 °C (Baustofftemperatur)
Dichte	1,5 g/cm³
Verbrauch	ca. 200 - 350 g/m² je nach Untergrund
Überputzbarkeit	nach dem Austrocknen in der Regel ca. 6 Stunden (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	12 Monate sollten nicht überschritten werden
Lieferform	6 kg und 20 kg - Recyclateimer

Alle technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20 °C / 65 % r.F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung

Meisterklasse Betonkontakt ist vor dem Auftragen und bei Bedarf aufzurühren und unverdünnt zu verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt mit einer Bürste, Noppen-, Lammfellroller oder maschinell mit einer geeigneten Förderpumpe wie z.B. InoBEAM von der Firma Inotec. Meisterklasse Betonkontakt trocknet schnell an. Werkzeuge sind deshalb nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Meisterklasse Betonkontakt ist in geschlossenen Eimern kühl und frostfrei zu lagern. Angebrochene Eimer sind gut verschlossen zu halten und bald zu verarbeiten. Lagerfähigkeit 12 Monate sollte nicht überschritten werden.

Zusatzinformationen

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. <1g/l VOC.

Deklaration der Inhaltsstoffe

Acrylatharz, Wasser, Silikate, Carbonate, Additive.
Konservierungsmittel (Methylisothiaolinon)

Sicherheitsratschläge

Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe und Augenschutz), um Haut- und Augenreizungen zu vermeiden. Spritzer auf der Haut sofort mit Wasser und Seife entfernen. Bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt. Scannen Sie hierzu den QR-Code.

Gefahrenhinweise

H315 verursacht Hautreizungen.
H319 verursacht schwere Augenreizung.
H335 kann die Atemwege reizen.
H412 ist schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P321: Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P405: Unter Verschluss aufbewahren.
P501: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Anmerkung

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.