

meisterklasse®
DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

Bitugrund

schnelltrocknender, lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich

Anwendungsgebiete:

Meisterklasse Bitugrund dient als Voranstrich für die Vorbehandlung von heiß aufzubringenden Bitumenabdichtungen sowie für die Verlegung von Dach- und Schweißbahnen. Meisterklasse Bitugrund haftet auf Beton, Mauerwerk, Putz und fast allen anderen bauüblichen Untergründen sowie auf Metall. Meisterklasse Bitugrund ist nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol. Meisterklasse Bitugrund wird auch als hydrophobierende Grundierung für kalt zu verarbeitende Bitumendeckanstriche empfohlen. Hinweis: Laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) werden für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich Bitumenvoranstriche auf Emulsionsbasis (z.B. Meisterklasse Grundbit) empfohlen!

Art und Eigenschaften:

Meisterklasse Bitugrund ist eine schnelltrocknende, streich- und spritzfähige, lösemittelhaltige Bitumen-Grundierung. Aufgrund seiner niedrigen Viskosität und seinem hohen Eindringvermögen verfestigt Meisterklasse Bitugrund den Untergrund, bindet Staub und lose Partikel und gleicht die unterschiedlichen Saugfähigkeiten des Untergrundes aus. Geprüft nach AIB und EN 15322 (Verschnittenes und gefluxtes bitumenhaltiges Bindemittel Fm2B6).

Ihre Vorteile:

- einfache Handhabung, da gebrauchsfertig eingestellt
- gute Hafteigenschaften, schnelltrocknend
- geringer Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, sauber, frost- und fettfrei sein. Lose Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.

Verarbeitung:

Meisterklasse Bitugrund ist vor Verarbeitung aufzurühren! Meisterklasse Bitugrund wird durch Streichen, Rollen oder Spritzen auf den Untergrund aufgetragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen! Bei Normaltemperatur ist das Produkt ohne Anwärmen und Verdünnen gebrauchsfertig. Die Verarbeitungstemperatur (Umgebungs- und Untergrundtemperatur) darf nicht im Frostbereich liegen und soll nicht über +35 °C liegen. Nicht in Innenräumen anwenden! Für den Innenbereich (z.B. Bodenabdichtung mit Schweißbahnen) empfehlen wir den lösemittelfreien Bitumenvoranstrich Meisterklasse Grundbit.

meisterklasse®
DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

Produktdaten in Kurzform:

Produktart	Bitumenvoranstrich, lösemittelhaltig
Basis	Bitumen, Testbenzin
Dichte bei +20 °C	0,89 - 0,91 g/cm³
Lösemittel	Testbenzin
Auftragen mit	Pinsel, Quast, Spritzgerät (airless)
Farbe(n)	schwarz
Konsistenz	flüssig
Lagerung	trocken lagern, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
GISCODE	BBP30
VOC-Gehalt	2004/42/EG h/Lb: 750 g/l tatsächlicher Gehalt: < 450 g/l
Gefahrenklasse nach ADR Gem.	entzündbare Flüssigkeiten (Flam. Liq. 3)
Reinigung	BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean, BORNIT®-Bitumenreiniger
Flammpunkt	30,0 - 43,0 °C

Verbrauch:

ca. 0,2 l/m² (je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren).

Lagerung:

Im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig. Das Produkt ist frostunempfindlich! Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten.

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz:

Achtung - Nur in gut durchlüfteten Außenbereichen anwenden. Nicht geeignet für die Verwendung in geschlossenen Räumen oder schlecht belüfteten Gruben! Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen, von Zündquellen fernhalten.

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind vor dem Kauf bzw. Gebrauch vorrangig die online zur Verfügung gestellten physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Angaben, die Informationen aus dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt sowie ergänzend die Etiketteninformationen zu lesen und zu befolgen! Die gültigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten.

In Zweifelsfällen ist vor der Verarbeitung eine Rücksprache mit uns vorzunehmen.

Lieferform:

5 ltr. Eimer - ausreichend für: ca. 25 m²
10 ltr. Eimer - ausreichend für: ca. 50 m²
25 ltr. Hobbock - ausreichend für: ca. 125 m²

Gefahrenpiktogramme:



GHS02,GHS07,GHS08

Signalwort	Gefahr
gefahrbestimmende Komponente	Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten
H-Sätze	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH-Sätze	EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P-Sätze	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
empfohlene Schutzausrüstung	 M004,M009,M010
Erste Hilfe:	UFI-Code: 36D4-KYAM-9D8E-5UM5 SDB Giftinformationszentrum , 24h: +49-361-730730 ERFURT - Giftnotruf Erfurt, Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ggiz@ggiz-erfurt.de; www.ggiz-erfurt.de - Was: möglichst genaue Bezeichnung der Substanz bzw. des Produkts, etc. - Wie viel: möglichst genaue Mengenangabe - Wer: Alter, Gewicht, Geschlecht und Zustand der betroffenen Person(en) - Wann: Zeitpunkt des Geschehens - Wo: Ort des Geschehens - Wie: Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt etc. - Warum: versehentlich oder absichtlich Nationale benannte Stellen - Poisoncentres - ECHA (europa.eu)
Entsorgungshinweis:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.
Anmerkung:	Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite bmv-gruppe.de/artikel, oder durch scannen des QR Codes zu informieren.