meisterklasse®
DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK



Grundbit

Lösemittelfreier Bitumen-Voranstrich

Anwendungsgebiete:

Meisterklasse Grundbit wird als Haftvermittler zur Untergrundvorbehandlung vor der Verlegung von Schweißbahnen oder als Voranstrich für nachfolgende Bitumenemulsionsanstriche (z.B. BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Unibit, BORNIT®-Dachbit) verwendet.
Das Produkt kann im Innen- und Außenbereich auf vielen bauüblichen Untergründen, die bitumenverträglich sind (z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, alte Bitumenbahnen etc.), eingesetzt werden. Meisterklasse Grundbit entspricht den Produktanforderungen gemäß den „Flachdachrichtlinien“ des ZVDH, sowie dem „Technische Regeln - abc der Bitumen-Bahnen“ des vdd.

Hinweis: Der Einsatz von Bitumen-Voranstrichen auf Emulsionsbasis (Meisterklasse Grundbit) wird laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich empfohlen!

Art und Eigenschaften:

Meisterklasse Grundbit ist ein kunststoffmodifizierter Bitumenemulsionsvoranstrich mit hervorragenden Haftungseigenschaften auf vielen bauüblichen Untergründen. Das Produkt ist umweltschonend, da es keine Lösemittel enthält.

Meisterklasse Grundbit ist QNG-konform gemäß QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313.

Ihre Vorteile:

- umweltschonend, da lösemittelfrei
- hervorragende Klebkraft (auch auf Metall)
- kraftschlüssige Haftung
- sparsam im Verbrauch
- wiederverschließbare Gebinde

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber sowie öl- und fettfrei sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen, schadhafte Stellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern. Mineralische Untergründe dürfen leicht feucht, aber nicht nass sein. Bei Verwendung auf Metalluntergründen ist zu beachten, dass der Untergrund trocken, sauber, sowie öl- und fettfrei sein muss (Entfetten bzw. Aufrauen).

Verarbeitung:

Meisterklasse Grundbit wird kalt verarbeitet. Vor der Verarbeitung kurz aufrühren. Der Voranstrich kann durch Streichen, Rollen oder im Sprüh- oder Spritzverfahren auf den Untergrund aufgebracht werden. Es empfiehlt sich, das Werkzeug vor der Verarbeitung leicht anzufeuchten.

Das Produkt darf nicht unter +5 °C und über +30 °C Außen- und Objekttemperaturen verarbeitet werden. Meisterklasse Grundbit darf keinesfalls bei Regen, zu hoher Luftfeuchte (Nebel) oder bei Frost (frostempfindlich!) aufgetragen werden. Anstrich bis zur vollständigen Austrocknung vor Regen und Frost schützen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Vor dem Verlegen der Schweißbahnen ist sicher zu stellen, dass Meisterklasse Grundbit vollständig durchgetrocknet ist. Die Trocknungszeit ist abhängig von Witterung, Umgebungs- und Untergrundtemperatur sowie Saugvermögen des Untergrundes. Sie beträgt ca. 2 Stunden bei +20 °C.
Auf Metalluntergründen kann sich die Trockenzeit je nach Witterung verlängern.

BMV - DIE Baustoff-Allianz GmbH & Co. KG | Pinkertweg 2 | 22113 Hamburg | Telefon: 040 180 28 434 - 0 | Telefax: 040 180 28 434 - 9 | info@bmv-gruppe.de | www.bmv-gruppe.de

meisterklasse®
DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

Produktdaten in Kurzform:

Produktart	Bitumenemulsion
Basis	Elastomere, Bitumen, Zuschlagstoffe
Dichte bei +20 °C	ca. 1,00 g/cm³
Lösemittel	Wasser
Auftragen mit	Drucksprühgeräte, Spritzgeräte, Quast, Roller
Farbe(n)	frisch braun, getrocknet schwarz
Konsistenz	flüssig
Lagerung	nicht unter +2 °C bis max. +30 °C temperiert, frostempfindlich!
GISCODE	BBP10
Gefahrenklasse nach ADR Gem.	keine
Reinigung	im frischen Zustand mit Wasser, ausgehärtet mit BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean oder BORNIT®-Bitumenreiniger

Verbrauch:

ca. 0,2 l/m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren).

Lagerung:

Vor Frost schützen! Wärmeeinwirkungen von über +30 °C und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Im original verschlossenem Gebinde 12 Monate lagerfähig.

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz:

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind vor dem Kauf bzw. Gebrauch vorrangig die online zur Verfügung gestellten physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Angaben, die Informationen aus dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt sowie ergänzend die Etiketteninformationen zu lesen und zu befolgen! Die gültigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten.

In Zweifelsfällen ist vor der Verarbeitung eine Rücksprache mit uns vorzunehmen.

Lieferform

5 ltr. Eimer - ausreichend für: ca. 25 m²
10 ltr. Eimer - ausreichend für: ca. 50 m²
25 ltr. Hobbock - ausreichend für: ca. 125 m²

EUH-Sätze

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

empfohlene Schutzausrüstung



M004,M009,M010

Entsorgungshinweis:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtmasseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden.

Anmerkung:

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite bmv-gruppe.de/artikel, oder durch scannen des QR Codes zu informieren.