Technisches Produkt-Merkblatt

03/25

060045/060062

Putz-/Quarzgrund

meisterklasse®

DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

für innen und außen, reguliert die Saugfähigkeit, haftungsverbessernd

Produktbeschreibung
Meisterklasse Putz-/Quarzgrund ist ein quarzhaltiger Haftvermittler, der vor allem auf ungleichen Untergründen im Innen- und Außenbereich zur ausgleichenden, dicklagigen Vorbehandlung eingesetzt wird. Er ist auch als Vorbereitung für Nachfolgebeschichtungen mit Reibeputzen, mineralischen Oberputzen und Ähnlichem geeignet. Meisterklasse Putz-/Quarzgrund ist dampfdurchlässig. Wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363, für Maler- und Lackierarbeiten.

Einsatzgebiete
Meisterklasse Putz-/Quarzgrund dient zur Haftverbesserung für mineralische Dispersions-, Silikat- und Silikonputze. Meisterklasse Putz-/Quarzgrund verringert bzw. egalisiert das Saugverhalten des Putzuntergrundes und verbessert den Haftverbund mit entsprechenden Oberputzen.

Untergrund
Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmittel sein. Sandende Untergründe müssen vorher mit geeigneten Grundierungen, wie z.B. Meisterklasse Tiefgrund LF vorbehandelt werden. Geeignete Untergründe sind Gips, Kalk und zementhaltige Putze ohne Anstrich, soweit diese sauber und ausgetrocknet sind.

Güteüberwachung
Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten

Materialbasis	Polymerdispersion, Pigmente, Quarzsand, Calciumcarbonat
Aussehen	weiß, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5 °C (Baustofftemperatur)
Dichte	1,5 g/cm³
Verbrauch	ca. 150 - 200 g/m² je nach Untergrund
Trocknungszeit	min. 12 Stunden (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
Wasserdampfdiffusion	< = Sd-Wert 0,2
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	12 Monate sollten nicht überschritten werden
Lieferform	6 kg und 20 kg - Recyclateimer

Alle technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20 °C / 65 % r.F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung

Meisterklasse Putz-/Quarzgrund wird vor dem Auftrag unverdünnt aufgerührt. Auf Gipskarton-, Holzfaser- und Spanplatten nur nach vorheriger Grundierung mit Meisterklasse Tiefgrund LF geeignet. Die Verarbeitung erfolgt mit Bürste oder Lammfellroller. Die Trocknungszeit muss mindestens 12 Stunden betragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung

Meisterklasse Putz-/Quarzgrund ist in geschlossenen Eimern kühl und frostfrei zu lagern. Angebrochene Eimer sind gut verschlossen zu halten und bald zu verarbeiten. Lagerfähigkeit 12 Monate sollte nicht überschritten werden.

Zusatzinformationen

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. <1g/l VOC.

Deklaration der Inhaltsstoffe

Acrylatharz, Wasser, Silikate, Carbonate, Additive.
Konservierungsmittel (Methylisothiaolinon)

Sicherheitsratschläge

Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe und Augenschutz), um Haut- und Augenreizungen zu vermeiden. Spritzer auf der Haut sofort mit Wasser und Seife entfernen. Bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt. Scannen Sie hierzu den QR-Code.

Gefahrenhinweise

H315 verursacht Hautreizungen.
H319 verursacht schwere Augenreizung.
H335 kann die Atemwege reizen.
H412 ist schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P321: Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P405: Unter Verschluss aufbewahren.
P501: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Anmerkung

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.