

meisterklasse®
DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

Speedbit-Primer

Schnelltrocknender Elastomer-Bitumen-Voranstrich

Anwendungsgebiete:

Meisterklasse Speedbit-Primer wird als Haftvermittler bei der Verlegung von Dach- und Schweißbahnen insbesondere dann eingesetzt, wenn ein schnellerer Baufortschritt durch kurze Trocknungszeiten erreicht werden soll. Das Produkt ist universell einsetzbar, da es auf unterschiedlichsten Untergründen, wie beispielsweise Putz, Beton, Mauerwerk, Metall, Bitumenbahnen und bitumenverträglichen hochpolymeren Dachbahnen, eine gute Haftung aufweist. Hauptsächlich wird das Produkt bei Neubau und Sanierung für die Dach- und Bauwerksabdichtungen gemäß den „Flachdachrichtlinien“ des ZVDH sowie den „Technischen Regeln – abc der Bitumenbahnen“ des vdd verwendet. Meisterklasse Speedbit-Primer kann im Innen- und Außenbereich für Dach- und Bodenflächen eingesetzt werden.

Art und Eigenschaften:

Meisterklasse Speedbit-Primer ist ein streich- und spritzfähiger, lösemittelfreier Elastomer-Bitumen-Voranstrich mit verbesserten Trocknungseigenschaften. Das Produkt ist lösemittelfrei und umweltschonend. Meisterklasse Speedbit-Primer ist QNG-konform gemäß QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313.

Ihre Vorteile:

- sehr kurze Trocknungszeit
- sparsam im Verbrauch
- lösemittelfrei und geruchsarm
- hervorragende Haftung auf vielen Untergründen
- einfache Verarbeitung durch Streichen, Rollen oder Spritzen

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber sowie öl- und fettfrei sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen, schadhafte Stellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern. Mineralische Untergründe dürfen leicht feucht, aber nicht nass sein. Bei Verwendung auf Metalluntergründen ist zu beachten, dass der Untergrund trocken, sauber, sowie öl- und fettfrei sein muss (Entfetten bzw. Aufrauen).

Verarbeitung:

Meisterklasse Speedbit-Primer wird kalt verarbeitet. Vor der Verarbeitung kurz aufrühren. Der Voranstrich kann durch Streichen, Rollen oder im Sprüh- oder Spritzverfahren aufgetragen werden. Es empfiehlt sich dabei, das Werkzeug (Pinsel, Bürste, Rolle etc.) vor der Verarbeitung leicht anzufeuchten. Bewährt haben sich Anstrichwerkzeuge aus Polyamidgarn. Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Meisterklasse Speedbit-Primer darf nicht unter +5 °C und über +30 °C Außen- und Objekttemperaturen verarbeitet werden. Meisterklasse Speedbit-Primer darf keinesfalls bei Regen, zu hoher Luftfeuchte (Nebel) oder bei Frost (frostempfindlich!) aufgetragen werden.

Den Anstrich bis zur vollständigen Austrocknung vor Regen und Frost schützen. Vor dem Verlegen von Schweißbahnen ist sicher zu stellen, dass Meisterklasse Speedbit-Primer vollständig durchgetrocknet ist.

Die Trocknungszeit ist abhängig von Witterung, Umgebungs- und Untergrundtemperatur sowie Saugvermögen des Untergrundes. Sie beträgt ca. 10 min. (bei +20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte auf saugenden Untergründen). Auf Metalluntergründen kann sich die Trockenzeit je nach Witterung verlängern.

BMV - DIE Baustoff-Allianz GmbH & Co. KG | Pinkertweg 2 | 22113 Hamburg | Telefon: 040 180 28 434 - 0 | Telefax: 040 180 28 434 - 9 | info@bmv-gruppe.de | www.bmv-gruppe.de

meisterklasse®
DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

Produktdaten in Kurzform:

Produktart	Bitumenemulsion, schnelltrocknend
Basis	Elastomere, Bitumen, Spezialadditive
Dichte bei +20 °C	ca. 1,00 g/cm³
Lösemittel	Wasser
Auftragen mit	Drucksprühgeräte, Spritzgeräte, Quast, Roller
Farbe(n)	frisch braun, getrocknet schwarz
Konsistenz	dünnflüssig
Lagerung	Produkt vor Frost schützen!
GISCODE	BBP10
Gefahrenklasse nach ADR Gem.	keine
Reinigung	im frischen Zustand mit Wasser, ausgehärtet mit BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean oder BORNIT®-Bitumenreiniger

Verbrauch:

ca. 0,2 l/m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren).

Lagerung:

Im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig. Vor Frost zu schützen. Wärmeeinwirkungen von über +30 °C und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz:

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind vor dem Kauf bzw. Gebrauch vorrangig die online zur Verfügung gestellten physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Angaben, die Informationen aus dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt sowie ergänzend die Etiketteninformationen zu lesen und zu befolgen! Die gültigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten.

In Zweifelsfällen ist vor der Verarbeitung eine Rücksprache mit uns vorzunehmen.

Lieferform:

10 ltr. Eimer - ausreichend für: ca. 50 m²
25 ltr. Hobbock - ausreichend für: ca. 125 m²

EUH-Sätze

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

empfohlene Schutzausrüstung



M004,M008,M009

Entsorgungshinweis:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtmasseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden.

Anmerkung:

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite bmv-gruppe.de/artikel, oder durch scannen des QR Codes zu informieren.