Technisches Datenblatt

Meisterklasse

Eigenschaften	Methode	Werte/Beschreibung
Beschreibung		
Brandverhalten	–	Klasse E
Wasserdichtheit	–	Klasse W1
Reißkraft längs	–	250 N/5 cm (-40/+60 N)
Reißkraft quer	–	200 N/5 cm (-20/+30 N)
Dehnung längs	–	80 % (±40 %)
Dehnung quer	–	80 % (±40 %)
Weiterreißkraft längs	–	150 N (-20 N/+40 N)
Weiterreißkraft quer	–	170 N (-20 N/+40 N)
Kälteflexibilität	–	bis -45 °C
Wasserdichtheit	–	W1
Reißkraft längs	–	250 N/5 cm (-40/+60 N)
Reißkraft quer	–	200N/5 cm (-20/+30 N)
Dehnung quer	–	80 % (±40 %)
Dehnung längs	–	80 % (±40 %)
Länge	–	50 m (-0 %)
Breite	–	1,50 m (+1,5/-0,5 %)
Flächenbezogene Masse	–	130 g/m² (±20 g)
Wasserdampfdurchlässigkeit	–	S_d = 0,08 m (±0,02 m)
Wasserdichtheit der Nähte	–	dicht
Gefährliche Stoffe	–	Keine